



Yeso de aplicación manual para revoques 2 en 1 (engrose + enlucido), que permite sustituir al sistema tradicional de cemento, cal y arena.

	
Aplicación manual	Menor desperdicio
	
Fácil mezclado	Estética y calidad superior

TIEMPO DE TRABAJO	CONSUMO
40'	9.5kg^{/m²} por cada cm espesor
DOSIFICACIÓN	DUREZA
0.8 Ltrs. / 1kg AGUA YESO	★★★★★

TUYANGO MONOCAPA MANUAL



Superficies de aplicación

Paredes de ladrillo común, hueco y HCCA, revoques, losas y tabiques de hormigón, cielorrasos armados y cajas de cortinas.

Presentación

Bolsas de rafia de polipropileno de 25 kg.

Preparación de la superficie

El sustrato debe estar limpio, libre de polvillo, grasas, verdín, etc.

En caso de aplicarlo sobre tabiques o cielorrasos lisos, o de baja absorción (Ej: hormigón armado con encofrado fenólico u otros) colocar previamente un puente de adherencia.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Recomendaciones

- Recordar siempre utilizar los elementos de protección personal obligatorios en obra.
- Respetar la relación agua: yeso recomendada.
- Un exceso de agua disminuirá la resistencia mecánica del material, haciendo más difícil la aplicación.
- El agregado de cemento o cal puede acortar el tiempo de fragüe, modificar el comportamiento y las prestaciones del producto.
- Una vez que el material empastado endureció, no agregarle agua para "revivirlo" ya que esto puede provocar que una vez colocado y seco, el yeso pierda dureza.
- El buen uso del material ayuda a cuidar el medio ambiente, reducir costos y desperdicios.
- Los tiempos de trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.
- Conservar el envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco, fresco y no expuesto al sol.
- Si el material presenta alguna anomalía, consultar antes de su utilización al Departamento de Asistencia Técnica.

Modo de uso

- 1- Verter 20 lts. de agua
- 2- Espolvorear 25 kg. de Yeso Tuyango Monocapa Manual
- 3- Dejar reposar por 1-2 minutos antes de mezclar
- 4- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar
- 5- Engrosar con talocha o talochin.
- 6- Pasar la raspa.
- 7- Terminar con llana o plástico.

TIEMPO DE TRABAJO 40'

IMPORTANTE NO AGREGAR CEMENTO

Para engrosar admite dos baldes de arena.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.
f @ in /tuyango
www.tuyango.com
Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Av. Tuyango N°1 (E3129AAA)
Piedras Blancas, Entre Ríos, Argentina.
OFICINAS: Estados Unidos 4951.
Tortuguitas, Buenos Aires.
(B1667JHI)

