



Yeso aditivado de aplicación manual, de rápido espesamiento inicial y tiempo de fragüe mayor al de los yesos tradicionales. Permitiendo reducir el desperdicio durante la aplicación hasta un 15%.



**Aplicación manual**



**Menor desperdicio**



**Excelente dureza**



**Estética y calidad superior**

**TIEMPO DE TRABAJO**

**12'**

**DOSIFICACIÓN**

0.8 Ltrs. / 1kg  
AGUA YESO

**CONSUMO**

**3kg** /m<sup>2</sup>  
por cada cm espesor

**DUREZA**

★★★★★

# TUYANGO AP

## Superficies de aplicación

Revoques, losas y tabiques de hormigón, cielorrasos armados, cajas de cortinas y paredes de ladrillo de HCCA.

## Presentación

Bolsas de rafia de polipropileno de 25 kg.

## Preparación de la superficie

El sustrato debe estar limpio, libre de polvillo, grasas, verdín, etc.

En caso de aplicarlo sobre tabiques o cielorrasos lisos, o de baja absorción (Ej: hormigón armado con encofrado fenólico u otros) colocar previamente un puente de adherencia.

## Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

## Recomendaciones

- Recordar siempre utilizar los elementos de protección personal obligatorios en obra.
- Respetar la relación agua: yeso recomendada.
- Un exceso de agua disminuirá la resistencia mecánica del material, haciendo más difícil la aplicación.
- El agregado de cemento o cal puede acortar el tiempo de fragüe, modificar el comportamiento y las prestaciones del producto.
- Una vez que el material empastado endureció, no agregarle agua para "revivirlo" ya que esto puede provocar que una vez colocado y seco, el yeso pierda dureza.
- El buen uso del material ayuda a cuidar el medio ambiente, reducir costos y desperdicios.
- Los tiempos de trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.
- Conservar el envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco, fresco y no expuesto al sol.
- Si el material presenta alguna anomalía, consultar antes de su utilización al Departamento de Asistencia Técnica.




## Modo de uso

- 1- Verter 20 lts. de agua.
- 2- Espolvorear 25 kg. de Yeso Tuyango AP.
- 3- Dejar reposar por 1-2 minutos antes de mezclar.
- 4- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y aplicar
- 5- Engrosar con talocha o talochin.
- 6- Pasar la raspa.
- 7- Terminar con llana o plástico.

Para engrosar admite dos baldes de arena.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/tuyango

www.tuyango.com

Tel. : 0800 800 YESO (9376)

PLANTA: Av. Tuyango N°1 (E3129AAA)

Piedras Blancas, Entre Ríos, Argentina.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)

SAINT-GOBAIN